

分析結果報告書

依頼者	新座市長 様
試料採取日	平成20年7月31日
件名	東北コミュニティーセンター 石綿含有分析
採取区分	
分析実施期間	平成20年8月2日 ~ 平成20年8月21日

発行番号: M08-3826-002
発行年月日: 平成20年9月12日

分析の結果は、下記のとおりであることを報告いたします。

分析方法: JIS A 1481-2008

検体名		X線回折による 定性結果	不検出			
1階 ロビー 天井		顕微鏡による 定性結果	不検出		顕微鏡観察に 使用した浸液	1.550 1.680 1.690 1.700 1.605 1.618 1.620 1.640
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温	25.0℃		試料採取 履歴	採取部位: 1階ロビー天井 試料概要: リシン吹付け
石綿を含有しない	—	パーミキュライト 吹付け材対象の 定性結果	—		施工年: 昭和 56年	建物名称: 東北コミュニティーセンター
		定量残渣率	—			

検体名		X線回折による 定性結果				
		顕微鏡による 定性結果			顕微鏡観察に 使用した浸液	
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温			試料採取 履歴	
		パーミキュライト 吹付け材対象の 定性結果				
		定量残渣率				

検体名		X線回折による 定性結果				
		顕微鏡による 定性結果			顕微鏡観察に 使用した浸液	
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温			試料採取 履歴	
		パーミキュライト 吹付け材対象の 定性結果				
		定量残渣率				

検体名		X線回折による 定性結果				
		顕微鏡による 定性結果			顕微鏡観察に 使用した浸液	
定性分析結果	定量分析結果 (wt%)	観察時の室温			試料採取 履歴	
		パーミキュライト 吹付け材対象の 定性結果				
		定量残渣率				

備考 提供試料について分析をしたものです。

粉碎方法: 粉碎機及び乳鉢による粉碎

使用機器: 網リガク製 自動X線回折装置 型番【定性: RINT2200 定量: MULTIFLEX】